

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Selante monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

PROPRIEDADES

PROPRIEDADE	UNIDADE	ESPECIFICADO
Cor		Cinza
Tempo de formação de película	min	15 a 40
Tempo de cura	mm/24h	2 a 3
Densidade	g/cm ³	1,70 a 1,72
Propriedade após cura		
Dureza	Shore A	40
Tensão de ruptura	MPa	1,0
Alongamento	%	200
Resistência à temperatura	°C	-20 a 80

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Cura à temperatura ambiente, formando uma borracha flexível
- Cura 2-3 mm por dia
- Fácil de aplicar
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas
- Ideal para calafetação e vedação

APLICAÇÕES

É indicado para vedação em juntas de movimentação, fachadas de edificações, vedação entre chapas, calhas e rufos, colagem e vedação de madeira, aço, alumínio, vidro, fibra de vidro, cerâmica e concreto.



CORES



Cinza

INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície com álcool e a manter seca antes da aplicação. Não querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

Para melhor acabamento recomenda-se utilizar fita adesiva nas áreas laterais da junta onde não se pretende o contato do selante.

No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados neste boletim recomenda-se realizar um teste adesivo para avaliar a compatibilidade do selante com o material.

MODO DE APLICAR

Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no aplicador e colocar no aplicador. Aplicar o selante na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva a antes que o selante forme a película. Após o uso, manter o bico aplicador no cartucho e deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retirar o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas. Limpar as ferramentas da cura do produto. Depois de curado o selante só é removido mecanicamente.

LIMITAÇÕES

- Não é indicado para aquários.
- Não aplicar em plásticos* à base de polietileno, polipropileno, nylon® acrílico e politetrafluoretileno.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.
- Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural necessite resistência.

ARMAZENAMENTO

O produto tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).