

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Adesivo monocomponente a base de polímero híbrido com silanos modificados. Produto tixotrópico que cura à temperatura ambiente através da umidade do ar e se torna uma borracha flexível.

### PROPRIEDADES

PROPRIEDADE	UNIDADE	ESPECIFICADO
Cor		Branco, Cinza, Preto
Tempo de formação de película	min	15 a 30
Tempo de cura	mm/24h	2 a 3
Densidade	g/cm <sup>3</sup>	1,50 a 1,52
Propriedade após cura		
Dureza	Shore A	40
Tensão de ruptura	MPa	1,4
Alongamento	%	300
Resistência à temperatura	°C	-20 a 90

### CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS


- Cura à temperatura ambiente, permanecendo flexível por muitos anos. Resiste a agentes climáticos e raios UV
- Formação de película em 15 minutos
- Cura 2-3 mm por dia
- Fácil de aplicar
- Forma uma borracha flexível
- Pode ser aplicado em áreas internas e externas
- Resistente às intempéries

### APLICAÇÕES

É indicado para vedação em juntas de movimentação, fachadas de edificações e vedação de aço galvanizado, alvenaria e outros substratos porosos e não-porosos.



### CORES



### INSTRUÇÕES DE USO E MANUSEIO

#### PREPARO DA SUPERFÍCIE

A superfície deve estar seca, limpa, livre de pó e óleos. Remover todos os resíduos de materiais, especialmente os que não estão aderidos suficientemente às camadas. Limpar a superfície antes da aplicação.

#### MODO DE APLICAR

Instalar o corpo de apoio ou o enchimento de junta, blocos de apoio, espaçadores e fita adesivas. Proteger as áreas adjacentes às juntas com fita adesiva para obter um melhor acabamento. Antes de aplicar o produto recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto com o material.

Cortar a ponta do cartucho, rosquear o bico e cortar a ponta em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada (1 e 2). Colocar o cartucho no aplicador. Aplicar o adesivo na área desejada com uma pressão constante. Imediatamente após a aplicação espatular o adesivo com uma leve pressão para espalhar o produto no corpo de apoio e nas superfícies da junta. Remover a fita adesiva assim que o cordão for espatulado. Limpar as ferramentas antes da cura do produto com um papel toalha. Depois de curado o adesivo só é removido mecanicamente.

## LIMITAÇÕES

- Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, politetrafluoretileno.
- Não utilizar em peças que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos.

## ARMAZENAMENTO

O produto tem validade de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que mantido na embalagem original e estocado em local fresco à temperatura de 5 a 30°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor.

Mantenha fora do alcance de crianças e animais domésticos. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

## INFORMAÇÕES SOBRE GARANTIA LIMITADA

As informações contidas nesta Ficha Técnica são baseadas em nosso conhecimento e experiência até a presente data. Em razão do nosso produto poder ser utilizado em uma ampla gama de aplicações e em diferentes condições de trabalho, recomendamos que o cliente realize seus próprios testes para aprovar o produto quanto a segurança e finalidade de uso. Não podemos assumir a responsabilidade dos resultados obtidos por outros cujos métodos estão fora de nosso controle. Portanto, é de inteira responsabilidade do usuário determinar a adequação do produto para o propósito desejado e adotar as precauções que possam ser aconselhadas para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer perigos que possam estar envolvidos no seu manuseio e aplicação. Nossa garantia se aplica no contexto das normas legais e às disposições em vigor, às normas profissionais vigentes e de acordo com as determinações estabelecidas nas nossas condições gerais de venda. As informações detalhadas no presente documento são dadas a título indicativo. O mesmo se aplica a qualquer informação fornecida verbalmente, por telefone ou por escrito para qualquer cliente em potencial ou já existente.

PARA INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA, MANUSEIO, ARMAZENAGEM E DESCARTE, CONSULTAR A RESPECTIVA FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ).